

Carrelage antiacide pour sols industriels
Gammes 2050 / 2850 / 2950



Assortiment :

Dimensions en mm :	2050/10 2850/10	2050/14 2850/14 2950/14	2050/18 2850/18 2950/18	2055 K1	2055 K100	2038 K100	2058 K100
Couleur :	Crème	Crème, Rouge, Terra	Crème, Rouge, Terra	Crème, Rouge, Terra	Crème	Crème	Crème
Pces / m ² :	33	33	33	-	-	-	-
Pces / m :	-	-	-	4,60	4,60	-	-
Poids : kg / pces :	0,60	0,88	1,12	0,86	0,86	0,17	1,31

Série 2050 / 2850 uniquement disponible en couleur crème ; Série 2950, sur commande, uniquement disponible en couleur rouge et terra

Description des produits :

Le grès cérame à base d'argile naturelle, est pressé humide puis étiré. Après cuisson à haute température, on obtient une masse compacte à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques. Les carreaux en grès antiacides sont disponibles avec surface lisse et anti-glissante:

- Le 2050 avec une surface lisse R10,
- Le 2850 / 2950 avec surface rugueuse et anti-glissante R11.

Application:

De part leur haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, ...), les carreaux 2050 / 2850 / 2950 sont conçus pour la réalisation de revêtements industriels pour sol et mur.

De part leur très haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques, ainsi que leur faible absorption d'eau, ces carreaux sont particulièrement indiqués pour les industries agroalimentaires (laiteries, fromageries, conserveries, brasseries, etc...). Avec leur haute résistance à l'usure et leur entretien facile, ils sont aussi conçus pour être appliqués dans des bâtiments fortement sollicités. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre *Guide de préconisation des sols*.

Triage et contrôle:

Les carreaux 2050 / 2850 / 2950 sont uniquement livrés en premier choix. Le format, le parallélisme, la planéité et la rectitude des arêtes font l'objet d'un sévère contrôle en usine. Les valeurs déterminées par la norme EN 14411 ne peuvent être dépassées. Une certaine tolérance est admise quant au nuancé de la couleur.

L'absorption d'eau ainsi que les autres caractéristiques physiques et mécaniques sont régulièrement contrôlées.

La résistance au gel:

Les carreaux 2050 / 2850 / 2950 sont résistants au gel. Pour une pose à l'extérieur (terrasses non couvertes, etc...), nous vous recommandons la mise en place d'une couche de drainage.

Autres renseignements:

Pour la pose des carreaux, veuillez vous référer à nos documentations techniques *Méthodes de pose*. Pour maximiser la durée de vie de vos revêtements carrelages, nous vous recommandons l'utilisation de notre gamme complète de mortiers antiacides, spécialement conçue pour répondre à vos besoins.

Livraison:

Les carreaux Höganäs sont livrés au départ de notre dépôt de Rochetoirin ou par camions directs d'usine.

Caractéristiques Techniques selon EN14411 - Classe Alb*	Normes	Exigences	Résultats
Absorption d'eau	ISO 10545-3	$0.5\% < E_b \leq 3\%$	< 0.9%
Force de rupture	ISO 10545-4	$S \geq 1100 \text{ N}$	> 2600 N (10 mm) > 3100 N (12 mm) > 8600 N (18 mm)
Module de rupture	ISO 10545-4	$R \geq 23 \text{ MPa}$	$\geq 40 \text{ MPa}$
Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	$\leq 275 \text{ mm}^3$	< 210 mm ³
Résistance au gel	ISO 10545-12	Exigé	Garantie
Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	ISO 10545-13	-	UHA
Résistance aux produits chimiques domestiques et produits de nettoyage d'eau de piscine	ISO 10545-13	GB	UA
Classement antidérapant	DIN 51130 DIN 51130	- 2050 - 2850 / 2950	R10 R11

*valable pour la couleur crème, pour les autres couleurs la classe (les caractéristiques) peut-être différente en fonction de la couleur

Les informations contenues dans cette fiche sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche soit la plus récente. N'ayant aucune influence sur l'utilisation de nos produits ou les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pourrions être tenus pour responsables du résultat final ou de toute autre conséquence indirecte.

23 impasse Gutenberg, 38110 Rochetoirin France

+33 (0)4 74 83 55 90

+33 (0)4 74 97 45 08

info@hoganas-france.com



www.hoganas-France.com